

STRONGSEAL

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE Y DECORATIVO

STRONGSEAL es un recubrimiento cementicio para trabajo pesado cuya finalidad es impermeabilizar, decorar, restaurar y proteger todo tipo de estructuras y paredes de la penetración de humedad

PROPIEDADES:

Apariencia: Polvo homogéneo fluido.
Color : Gris
Densidad de mezcla: 1.9 kg/l

APLICACIONES PRINCIPALES

Superficies de mampostería
Túneles
Paredes de concreto
Subterráneos
Fosas para maquinarias
Represas

CARACTERISTICAS/BENEFICIOS

Uso económico
Fácil de mezclar y aplicar
De un solo componente

RENDIMIENTO: 1 a 2 kg/m² en dos capas

GUIA DE APLICACIÓN POR CADA m²

Tipo de

Aplicación	1ra. Capa	2da capa	Acabado
------------	-----------	----------	---------

Mínima	1.0 kg	--	Brocha
--------	--------	----	--------

Normal	1.0 kg	1.0 kg	Brocha
--------	--------	--------	--------

Severa	1.0 kg	2.0 kg	Brocha
--------	--------	--------	--------

Extrema	2.0 kg	2.0 kg	Llana
---------	--------	--------	-------

Brocha: Se refiere a un cepillo de cerda plástica

Llana: Se refiere a plancha de empastar.

DIRECCIONES PARA SU USO

Preparación de Superficie— El bloque o concreto debe estar limpio y sano. Se deben eliminar aceites, tierra, polvo, curadores de membrana y demás materiales que produzcan falsas adherencias. La superficie debe prepararse mecánicamente ya sea utilizando un cepillo de acero, raspando o cincelando. El último paso de limpieza debe ser la completa eliminación de todo residuo con una aspiradora o lavado con agua a presión.

Deje el concreto húmedo pero sin agua libre o empozada.

Los bloques y el concreto deben poseer una textura de superficie abierta, sin ningún compuesto de curado o sellado. Humedezca profusamente la superficie antes de aplicar **STRONGSEAL**

Mezclado – Mezcle el **STRONGSEAL** con agua en un recipiente limpio, en una proporción 3 : 1 en volumen. Mezcle hasta lograr una consistencia de mezcla plástica y deje que la mezcla se hidrate por 15 minutos. Entonces debería adherirse a la brocha sin escurrirse. Para lograr la máxima adhesión a un concreto parejo y denso, mezcle FLEX-CON con agua en una solución 1:1 ó 1:2. Luego agregue esta solución al **STRONGSEAL** en una proporción **STRONGSEAL**: solución = 3:1

Colocación

Aplique **STRONGSEAL** con una brocha de cerda dura o llana. Restriegue bien sobre la pared húmeda en forma circular llenando todos los poros y termine con brochazos en una sola dirección. Después de 24 horas aplique la segunda mano.

PRESENTACION

STRONGSEAL se ofrece en bolsas de 30 Kg.

LIMPIEZA

Lave las herramientas y equipo con agua antes de que se endurezca el material.

PRECAUCIONES/RESTRICCIONES

No se use sobre superficies previamente recubiertas con curadores y/o selladores sin un puente de adhesión o sin la preparación adecuada. No utilice el material a temperaturas bajo 7°C. No permita que las impermeabilizaciones se congelen por lo menos durante los primeros tres días.

Vida útil en almacenamiento: 6 meses.



CARIS s.r.l.

INGENIERIA Y SERVICIOS
Av. Unión 821 - Miraflores - Arequipa
☎(054) 229518 - Telefax (054) - 201231
E-mail : caris@caris.com.pe
RUC. 2052250938
www.carisrl.com

*ADITIVOS PARA LA CONSTRUCCION

*EQUIPOS DE INGENIERIA

*EQUIPOS DE LABORATORIO